

WANNATE PM-200(Китай)

Внешний вид

Коричневая жидкость

-NCO % содержание

31.07

Кислотность (HCl)%

0,0027

Вязкость (25°C) МПа*с

203

Гидролизуемый хлор (%)

0,0500

Примечание: измерено с помощью ASTM D92